

NOTICE PRODUIT

Sikafloor®-105 Intérieur

ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT DE 1 À 10 MM POUR SOLS INTÉRIEURS



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Enduit de ragréage autolissant type P3, pour sols intérieurs de locaux à faibles sollicitations (ex chambres, séjours, bureaux etc...).

DOMAINES D'APPLICATION

- Rattrapage des défauts de planéité et des irrégularités des supports (béton, chape ciment, chape anhydrite, ancien carrelage) avant pose de revêtements de sol en local classé P3 au plus.
- Utilisable sur planchers chauffants à eau, y compris réversibles.

Supports admis :

- dallage béton, dalle béton, chape ciment,
- plancher chauffant à eau y compris réversible (hors PRE),
- chape anhydrite.

Supports anciens admis :

- carrelage,
- traces de colle acrylique, vinylique et néoprène,
- peinture de sol.

Important : le support ne doit pas être le siège de remontées d'humidité.

Sikafloor®-105 Intérieur ne peut recevoir ni résine, ni peinture.

Revêtements autorisés :

- carrelage,
- textiles,
- revêtements PVC,
- parquet.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Autolissant parfait
- Finition extra lisse
- Recouvrable par tous types de revêtements de sols
- Compatible planchers chauffants à eau et planchers rafraîchissants

AGRÉMENTS / NORMES

Marquage CE [NF EN 13813].

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Liants hydrauliques, charges minérales, adjuvants spécifiques.
Conditionnement	Sac de 25 kg. Palette de 48 sacs.
Aspect / Couleur	Poudre grise.
Durée de Conservation	6 mois dans son emballage d'origine intact et non entamé.
Conditions de Stockage	À l'abri de l'humidité.
Densité	1,55
Granulométrie maximale	0,5 mm

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	5,0 à 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg.
Consommation	1,5 kg de poudre /m ² /mm d'épaisseur.
Épaisseur de la Couche	L'épaisseur d'application admissible dépend du classement UPEC du local : <ul style="list-style-type: none">▪ local P2 : de 1 à 10 mm,▪ local P3 : de 3 à 10 mm.
Température de l'Air Ambiant	Entre + 5°C et + 30°C.
Température du Support	Entre + 5°C et + 30°C.
Humidité du Support	Dépend du revêtement qui sera appliqué sur le ragréage (cf. normes, DTU ou AT relatifs aux revêtements).
Temps de Repos après Mélange	2 min.
Durée Pratique d'Utilisation	Environ 20 à 30 min à +20°C. La DPU diminue lorsque la température augmente.

Délai d'attente / Recouvrement	Délai d'attente
Circulation piétonne	Environ 4 heures
Ponçage (si nécessaire)	4 à 6 heures
Revêtements associés	Délai de recouvrement à 20°C
Carrelage ou moquette	24 heures
Revêtement PVC	48 heures
Parquet collé	72 heures

Ces données ne sont qu'indicatives car le temps de durcissement varie en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative, notamment).

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Sur sols chauffants, arrêter le chauffage 48 heures avant l'application.
Éviter les courants d'air et l'exposition directe au soleil pendant le séchage des produits.

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support doit être propre, sain, stable, cohésif, dépoussiéré et débarrassé des parties peu ou non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. Il doit être notamment exempt de traces d'huile, de graisse, de produit de décoffrage, de produit de cure, de laitance, de plâtre, etc...

Se reporter aux CPT n°3634 et n°3635 du CSTB pour la préparation du support.

Après préparation, appliquer systématiquement le primaire **Sikafloor®-35 Primaire**.

MÉLANGE

1. Mélanger au malaxeur électrique (500 tours/min) entre 1 et 2 minutes, jusqu'à obtention d'un mélange homogène, lisse et sans grumeaux, de couleur uniforme. **Sikafloor®-105 Intérieur** peut également être préparé avec une machine à gâchage continu.
2. Ne pas rajouter d'eau pendant l'application.

APPLICATION

Sikafloor®-105 Intérieur est mis en œuvre sur primaire sec au toucher (délai d'attente à +20°C: environ 30 à 45 min).

1. Verser **Sikafloor®-105 Intérieur** sur le support.
2. Avec une lisseuse inox, étaler **Sikafloor®-105 Intérieur** sur le sol en le « tirant à zéro » pour assurer l'adhérence au support, puis lisser et régler l'épaisseur désirée en procédant par mouvement de va-et-vient.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoient avec de l'eau immédiatement après l'emploi. À l'état durci, le produit ne peut être éliminé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Notice Produit
Sikafloor®-105 Intérieur
Mars 2021, Version 01.02
020815030010000386

Sikafloor-105Intérieur-fr-FR-(03-2021)-1-2.pdf

