



CEGE SIL 200

MASTIC SILICONE ACETIQUE SANITAIRE

- Anti-moisissures
- Adapté aux matériaux de synthèse
- Finition lisse

DONNÉES TECHNIQUES

OUTILLAGE :

pistolet manuel ou pneumatique

SÉCHAGE :


1 à 2 mm par 24h

CONSUMMATION :

1 cartouche de 300 ml pour 12 mètres linéaires avec une section de joint de 5 mm

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Rapport de l'IMSL 1006534.1A sur la détermination de la résistance aux moisissures



DESCRIPTION

Mastic silicone de type acétique classé F25LM contenant des antifongiques puissants
Disponible en 2 coloris : blanc et translucide

DESTINATION

SOL ET MUR INTERIEUR

Joints d'étanchéité dans les locaux sanitaires :

- En entourage de baignoires et bacs à douche acryliques et émaillés
- Autour des éviers, lavabos...
- Autour des plans de travail
- Autour des évacuations (siphon, tuyauteries...)

Joints de raccordement et de finition :

- entre murs et carrelages au sol
- entre sols et meubles de cuisine et salle de bain
- en bas de panneaux de cloison

Joints de calfeutrement intérieur :

- autour des fenêtres et des portes dans des zones soumises à forte condensation

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : translucide et blanc
- Densité : env. 1
- Dureté Shore A : 20
- Classe du mastic : F25LM
- Allongement à la rupture : env. 250%
- Résistance à la température : +40°C à +180°C
- Non inflammable à l'emploi

SUPPORTS

Matériaux non poreux : verre, céramique, émail, acrylique, polycarbonate, PVC, inox, aluminium

Matériaux poreux : béton, ciment

Bois, peintures, métaux non ferreux (procéder à un essai préalable et vérifier l'adhérence de la peinture au support.)

Important : ne pas utiliser dans les aquariums, piscines et pour les miroirs.
Ne pas utiliser sur bitume et brai. Ne pas peindre.

MISE EN ŒUVRE

Conditions de travail

Température ambiante : +5°C à +40°C

Appliquer par temps sec et hors gel.

Préparation du support

Les supports et les surfaces en contact avec le joint doivent être propres, rigides, dégraissés et secs. Mettre en place un fond de joint si nécessaire.
Protéger pour une belle finition, les surfaces à proximité du joint avec des bandes adhésives.

Données techniques

Données fournies pour une température de l'air ambiant de +23°C et une humidité relative de 50 % (HR) :

- Vitesse de polymérisation : 2 à 3 mm par 24h
- Formation du film : 15 à 20 min

Les temps dépendent de l'épaisseur du cordon, de la température et de l'humidité relative.



Application

- Percer l'opercule de la cartouche puis visser l'embout.
- Couper la buse en biseau avec une ouverture légèrement inférieure à la largeur du joint souhaité.
- Extruder le produit à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique, lentement et sans à-coups, pour former un cordon régulier.
- Serrer et lisser le joint avec un outil adapté ou une spatule trempée dans de l'eau savonneuse (ne pas attendre la formation du film).
- Enlever les bandes adhésives après le lissage.

Nettoyage

Taches et bavures, au fur et à mesure de la mise en œuvre avec du White Spirit (se référer aux consignes de sécurité indiquées sur l'emballage du détachant) et avec un chiffon sec
Tache sèche : mécaniquement

CONSOMMATION INDICATIVE

Env. 12 mètres linéaires par cartouche pour une section de 5 x 5 mm

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 300 ml en carton de 12 unités

CONSERVATION ET STOCKAGE

2 ans dans son emballage d'origine, non ouvert et stocké entre +5°C et +30°C.
CRAINT LE GEL.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour connaître les précautions d'emploi, de stockage et d'élimination du produit, consulter la Fiche de données de Sécurité la plus récente disponible sur notre site internet www.cegecol.com

Mentions légales :

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. Sika FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 46 11 51 22.