

CEGETACK

BANDE ADHÉSIVE ARMÉE DOUBLE FACE

- Tack immédiat
- Pose facile
- Ouverture au trafic immédiate
- Trame transparente
- Disponible en deux largeurs








DONNÉES TECHNIQUES

TEMPS DE GOMMAGE :

néant

DIMENSIONS DU ROULEAU :

50 mm x 50 mL et 85 mm x 50 mL



DESCRIPTION

Bande adhésive armée à base de résines synthétiques, sans solvant, prête à l'emploi

DESTINATION

SOL ET MUR INTÉRIEUR

Adhésif spécialement conçu pour le collage technique des revêtements souples en remontée de plinthe, angles et pilier

Collage de revêtement :

- Remontée en plinthe des revêtements PVC et textile
- Traitement des angles muraux sortants des revêtements PVC
- Contremarche d'escalier

Collage d'accessoires :

- Plinthe en PVC ou caoutchouc
- Forme d'appui pour PVC en plinthe
- Profilé de finition pour plinthe en PVC
- Profilé de finition pour escalier hors nez de marche

Avant de coller, lire attentivement le guide de mise en œuvre du fabricant de revêtements.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : transparent
- Largeurs : 50 et 85 mm
- Longueur : 50 m linéaires
- Non inflammable à l'emploi

SUPPORTS de base

Les supports doivent être conformes aux règles de l'art professionnelles (NF DTU, CPT, Avis Technique).

SOL :

- Dallage béton à parement soigné (1)
- Dalle béton (2)
- Chape ciment (2)
- Chape anhydrite (3)
- Panneau dérivé du bois cf. DTU 51.3(8)
- Métal (4)
- Ancien carrelage (2)

MUR :

- Enduit en mortier de ciment (5)(7)
- Ancienne peinture (7)
- Plaque de plâtre (7)
- Carreau de plâtre (7)
- Béton à parement soigné (7)
- Enduit au plâtre (7)

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux règles de l'art en vigueur (DTU, CPT...).

Conditions de travail

Température ambiante : minimum +15°C

Hygrométrie de l'air conseillée : 50 à 70 % HR

Les conditions hygrométriques du local ne doivent pas provoquer de risques de condensation.

Tempérer dans la mesure du possible, le matériau et la bande de pose 24 heures à l'avance sur le lieu de pose.



Préparation du support

EN SOL :

Le support doit être sain, solide, sec (voir le taux d'humidité résiduelle indiqué dans les NF DTU des revêtements et l'Avis Technique des chapes anhydrite) et isolé de tout risque de remontées d'humidité.

(1) Si le support ne présente pas le taux d'humidité requis ou en cas de dallage sur terre-plein, mettre en œuvre notre barrière anti-remontées d'humidité CEGEPRIM BH ou tout autre système approprié.

La surface du support doit être propre, sans aspérité, normalement absorbante ou fermée, exempte de produits gras et parfaitement dépoussiérée.

(2) : appliquer sur le support un ragréage adapté à sa nature et à la destination du local selon le classement UPEC (Voir fiches techniques des primaires et ragréages de la gamme CEGECOL).

(3) : sur chape anhydrite, appliquer au préalable le primaire CEGEPRIM AN et laisser sécher avant application de la bande adhésive.

(4): dégraisser au préalable la surface du métal

EN MUR :

Le support doit être plan, propre, solide, sec et isolé de tout risque de remontées d'humidité.

La surface doit être propre, sans aspérité, exempte de produits gras et parfaitement dépoussiérée.

(5) : Egrener les enduits ciment et dépoussiérer.

(6):Dépolir par lessivage alcalin et rincer les anciennes peintures (prévoir un ponçage superficiel pour les parties brillantes) et laisser sécher.

(7) : Si le support est absorbant, primairiser au préalable avec **CEGEPRIM AN**.

(8) : Primairiser avec **CEGEPRIM RN**.

Données techniques

- Temps de gommage : néant

- Temps ouvert : recouvrable au fur et à mesure de l'application

- Ouverture au trafic piétonnier : immédiate

Application

Dérouler la bande **CEGETACK** en l'appliquant sur le support jusqu'à la longueur souhaitée et découper au cutter ou aux ciseaux.

Maroufler soigneusement pour éliminer toutes bulles d'air.

Retirer la bande de protection siliconée à l'avancement du positionnement du revêtement ou du matériau.

Maroufler le revêtement.

Important : le pouvoir adhésif est immédiat c'est pourquoi il n'est pas possible de repositionner ou réajuster la bande.

Nettoyage

Travail propre : jeter le papier siliconé

CONDITIONNEMENT

Carton de 6 rouleaux de 50 mm de largeur x 50 m linéaires

Carton de 6 rouleaux de 85 mm de largeur x 50 m linéaires

CONSERVATION ET STOCKAGE

Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour connaître les précautions d'emploi, de stockage et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité la plus récente, disponible sur le site www.cegecol.com.

Mentions légales :

Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. Sika FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 46 11 51 22.