CEGE 100 CONTACT+

COLLE CONTACT NÉOPRÈNE SANS SOLVANT

- Pouvoir piégeant très élevé
- Ouverture immédiate au trafic
- Se réactive à la chaleur
- Double encollage

DONNÉES TECHNIQUES

TEMPS DE GOMMAGE :
de 20 min à 60 min

TEMPS DE TRAVAIL :
40 min

CONSOMMATION :
100 à 150 g/m²/face



DESCRIPTION

Colle contact néoprène en phase aqueuse, sans solvant

DESTINATION

SOL ET MUR INTÉRIEUR

Destinée au collage de revêtements sol et mur lors de poses exigeantes comme les angles, les escaliers, les piliers, les remontées en plinthes....

Collage de revêtements de sol :
- Revêtement PVC en dalle ou lé dont les marches intégrales
- Dalle de liège brut
- Coco-Sisal et jonc de mer à envers latexé

Collage d'accessoires :
- Nez de marche PVC
- Forme d'appui PVC
- Plinthe souple PVC
- Profil PVC (de liaison, d'arrêt)

Collage de revêtements au mur :
- Revêtement PVC dont les traitements des angles des PVC spécial douche
- Liège en dalle ou en lé
- Revêtement végétal lourd avec envers

Avant de coller, lire attentivement le guide de mise en œuvre du fabricant de revêtements.

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : beige clair
- Densité : 1,02
- pH : 8
- Non Inflammable à l'emploi
- A très faible émission de C.O.V. : A+

SUPPORTS de base

Ils doivent être conformes aux règles de l'art professionnelles (NF P 62- 202 / DTU 53-1, NF P 62-203 / DTU 53-2), CPT neuf et rénovation des ragréages en vigueur.

SOL :
- Dallage sur terre-plein (1)
- Plancher béton
- Chape ciment
- Chape anhydrite
- Panneau dérivé du bois (2)
- Ancien carrelage
- Ancien parquet à lames
- Ancienne chape asphalte (ne pas confondre avec les enrobés bitumineux)
- Métal
- Sol chauffant

MUR :
- Béton mural, enduit ciment, plaque de plâtre
- Plâtre et dérivés
- Métal
- Panneau dérivé du bois

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux règles de l'art en vigueur (DTU, CPT…).

Conditions de travail

Température d'utilisation : + 15°C à + 25°C
Hygrométrie de l'air conseillée : 60 à 80 %

Par temps froid et humide : attention aux risques de condensation sur le film de colle (point de rosée) qui rend le collage inefficace.

Tempérer, dans la mesure du possible, le matériau et la colle 24 à 48 heures à l'avance sur le lieu de pose.

Sur sol chauffant : sur support neuf, une première mise en chauffe est nécessaire et dans tous les cas, le chauffage doit être arrêté 48 heures avant ragréage et remis en marche progressivement au moins 48 heures après collage.

Eviter les courants d'air.

Préparation du support

Le support doit être sain, solide, sec (voir taux d'humidité résiduelle indiqué dans les DTU des revêtements et l'Avis Technique des chapes anhydrite) et isolé de tout risque de remontées d'humidité.

(1) Si le support ne présente pas le taux d'humidité requis ou en cas de dallage sur terre-plein, mettre en œuvre notre barrière anti-remontées d'humidité capillaires CEGEPRIM BH ou tout autre système approprié.

La surface du support doit être propre, exempte de produits gras et dépoussiérée.

Appliquer sur le support un ragréage adapté à sa nature et à la destination du local selon le classement UPEC des locaux.

Voir fiches techniques des primaires et ragréages CEGECOL.

(2) En cas de collage direct sur panneau dérivé du bois, dépoussiérer soigneusement par aspiration et effectuer un pré-encollage avec CEGE 100 CONTACT+ et laisser sécher.
Sur support métal, dégraisser au préalable.

Préparation du produit

Prêt à l'emploi - Homogénéiser avant chaque application

Données techniques

Données fournies pour une température de l'air ambiant de +20°C et une humidité relative de 60% (HR) :

- Temps de gommage : 20 à 60 min

- Temps de travail : 240 min maximum

Ces temps peuvent être allongés en fonction de la porosité du support, du type de revêtement et des conditions ambiantes.

Application

Etaler une couche de colle fine et régulière sur le support et le matériau à coller (en commençant par le moins absorbant) avec une spatule lisse ou à dents très fines, un pinceau ou un rouleau à poils courts.

Attendre que le film de colle gomme sur les deux surfaces à encoller (il ne doit plus adhérer au doigt), puis les positionner correctement et les presser en marouflant soigneusement et régulièrement.

Il est possible d'accélérer le temps de gommage de la colle en utilisant un ventilateur à 20°C.
De même, il est possible, en cas de temps ouvert dépassé de réactiver rapidement la colle avec un sèche-cheveux ou une lampe infrarouges (50°C) sur les 2 surfaces avant de les repositionner et de les maroufler.

Nettoyage

Taches et outils (de suite après emploi) : à l'eau

CONSOMMATIONS INDICATIVES

100 à 150 g/m²/face
La consommation varie en fonction de la porosité du support et du matériau à coller.

CONDITIONNEMENT

Seaux plastiques de 5 et 15 kg

CONSERVATION ET STOCKAGE

1 an dans son emballage d'origine, non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour connaître les précautions d'emploi, de stockage et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Données de Sécurité la plus récente, disponible sur le site www.cegecol.com.

Mentions légales :
Les informations contenues dans la présente fiche technique, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. SIKA FRANCE S.A.S - 84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le bourget. Pour plus de renseignements, merci de contacter notre service technique 01 46 11 51 22.