

JOINT EN POUDRE



LES + PRODUITS

- ▶ Souple : supports neufs et anciens
- ▶ De 2 à 15 mm
- ▶ Hydrofugé

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 2,5 kg - lot de 4 étuis
- ▶ 5 kg - lot de 4 étuis
- ▶ 10 kg - 96 sacs par palette
- ▶ 20 kg - 42 sacs par palette

CONSERVATION

- ▶ 24 mois - hors 20 kg à 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS*

- | | |
|--------------|------------|
| ▶ Blanc | ▶ Chocolat |
| ▶ Ciment | ▶ Perle |
| ▶ Anthracite | ▶ Dune |



PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage particulièrement adapté sur supports soumis à de fortes sollicitations, tels que les façades, ou lorsque le carrelage est posé sur sols chauffants, terrasses, bois, anciens carrelages... **JOINT TOUS SUPPORTS** est hydrofugé, il présente une imperméabilité renforcée. Il sèche très vite, les risques d'encrassement sont limités. Le joint est facile à entretenir.

CONSUMMATION

Indication pour un joint de 5 mm de large et 10 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
30 x 30 cm	0,6 kg/m ²
40 x 40 cm	0,45 kg/m ²
60 x 60 cm	0,3 kg/m ²

MISE EN ŒUVRE

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que le joint raidisse.
- Pour parfaire le travail, dépoussiérer à l'aide d'un chiffon sec ou d'une balayette.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Veillez à gâcher le même taux d'eau pour ne pas qu'il y ait de différence de teintes au séchage.
- Dans le cas d'application de couleur foncée en salle de bain, il est recommandé d'utiliser **ADJUVANT SUPER +**.

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- Gratter les excès de colle dans les joints vides.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 20 à 24 % d'eau	 1 h 30 pour appliquer	 35 à 45 min pour lisser	 8 à 10 h séchage définitif
 24 h pour circuler	 +30°C +5°C Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent.	

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex