

■ MORTIER-COLLE NORMAL



LES + PRODUITS

- ▶ Spécial petits formats
- ▶ Supports neufs

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 5 kg - 152 sacs - Lot de 4
- ▶ 25 kg - 42 sacs

CONSERVATION

- ▶ 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- ▶ Gris, blanc

PEIGNE

- ▶ Mur : U6 ou U9
- ▶ Mosaïque : V4
- ▶ Sol : U9

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO



PROPRIÉTÉS

Colle carrelage adaptée pour grès cérame, terre cuite et faïence, de petits à moyens formats sur supports neufs.

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

		Carreau de terre cuite	Grès Cérame 0,5 < E < 3 % ⁽¹⁾	Grès Cérame E > 3 % ⁽¹⁾	Faïence	Pierre naturelle Po > 2 % ⁽²⁾
SOL INTÉRIEUR	Support ciment	10 x 10	45 x 45	45 x 45		
	Ragréage P3					
	Dallage sur terre-plein					
MUR INTÉRIEUR	Support ciment	15 x 15		33 x 33	45 x 45	33 x 33
	Béton cellulaire					
	Plaque de plâtre cartonée et hydrofugée*					

Poids maximal des carreaux au mur : 40 kg/m².

(1) E = Absorption d'eau.

(2) Po = Porosité de la pierre.

* Si hydrofugée, appliquer une couche de primaire.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Humidifier légèrement le support.
- Si nécessaire, rectifier la planéité avec un enduit de sol adapté.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

PERFORMANCES

- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : ≥ 0,5.
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : ≥ 0,5.
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) : ≥ 0,5.
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : ≥ 0,5.
- Résistance à la température : -20°C à +80°C.

CONSOMMATION ET PEIGNE

Format du carreau	≤ 15 x 15 cm	≤ 45 x 45 cm
Sol intérieur	3 kg/m ² (U9)	5 kg/m ² (U9)
Mur intérieur	3 kg/m ² (U6)	4 kg/m ² (U9)

□ SIMPLE ENCOLLAGE □ DOUBLE ENCOLLAGE

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 24 à 26% d'eau	 1h30 pour appliquer	 20 min pour carreler	 20 min pour ajuster
 24 h pour circuler	 24 h pour réaliser les joints	 +30°C +5°C Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com