

■ MORTIER-COLLE AMÉLIORÉ DÉFORMABLE



1/2

LES PRODUITS

- Grands formats jusqu'à 80 x 120cm
- Idéal pour les carreaux extra-fins
- Convient à tous planchers chauffants

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 25 kg - 42 sacs

CONSERVATION

- 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine, non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

COLORIS

- Gris

PEIGNE

- 15 x 15 = U6
- 45 x 45 = U9
- Sol 60 x 60 = DL20
- Mur 60 x 60 = U9
- 80 x 120 = DL*20

(*DL = Demi Lune)

COLLE FLEX PERFORMANCE



PROPRIÉTÉS

Colle carrelage améliorée destinée à la pose de tous types de carrelage, y compris ceux à porosité réduite comme le grès cérame. Recommandée pour la pose de grands formats de carreaux, pouvant aller jusqu'à 80 x 120cm. Convient sur supports neufs ou en rénovation, sur murs et sols en intérieur comme en extérieur.

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

		Pâte de verre	Carreau de terre cuite	Grès Cérame E < 0,5 ⁽¹⁾	Grès Cérame E > 0,5 ⁽¹⁾	Faïence	Pierre naturelle
SOL INTÉRIEUR	Support ciment						
	Ragréage P3	15 x 1566	6630 x 30630	80 x 120680 x 120			60 x 60
	Dallage sur terre-plein						
	Chape anhydrite*						
	Plancher chauffant eau chaude ou réversible anhydrite* et ciment						
	Plancher rayonnant électrique						
	Plancher sur vide sanitaire	15 x 15630	30 x 30660	60 x 60660 x 60			60 x 60
	Sous-couche d'étanchéité						
	Supports de rénovation (ancien carrelage, traces de colle, parquet collé, peinture poncée, dalle plastique rigide)						
	Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	15 x 15630	30 x 30633	33 x 33633 x 33			33 x 33
SOL EXTÉRIEUR	Support ciment						
	Dallage sur terre-plein						
	Ragréage P3	15 x 1566	6630 x 30645	45 x 45645 x 45			60 x 60
	Ancien carrelage poncé						
MUR INTÉRIEUR	Support ciment						
	Béton cellulaire	10 x 10630	30 x 30660	60 x 60660 x 60660 x 60			
	Ancien carrelage						
	Peinture poncée						
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée	10 x 10630	30 x 30660	60 x 60645 x 45645 x 45645 x 45			
	Carreau de plâtre						
	Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	10 x 10630	30 x 30633	33 x 33633 x 33633 x 33			
	Panneau polystyrène revêtu						
MUR EXT.	Support ciment	10 x 1066	6630 x 30645	45 x 45			45 x 45
	Ancien carrelage poncé	10 x 1066	6630 x 30645	45 x 45			33 x 33

Hauteur de mur extérieur limitée à 6 mètres.

Poids maximal des carreaux aux murs : 40 kg/m².

(1) E = Absorption d'eau.

*Appliquer au préalable 2 couches de PRIMAIRE TOUS SUPPORTS espacées de 30 minutes à 1 heure.

COLLE FLEX PERFORMANCE

2/2

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI SUR SOLS CHAUFFANTS

- Respecter les recommandations du fabricant de la chape.
- Remettre le chauffage progressivement, 48 heures après la réalisation des joints.
- Sur chape anhydrite, appliquer deux couches de **prîMaire** **SupportS**, espacées de 30 minutes à 1h.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance.
- Dans le cas de béton sec ou d'enduit, humidifier le support avant application.
- Si nécessaire, rectifier la planéité avec un ragréage de sol adapté.
- **Sur ancien carrelage**, vérifier la bonne tenue des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux défectueux et combler à l'aide de la colle. Si plus de 10% des carreaux sont défectueux, il est conseillé de déposer la surface dans sa totalité.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Dans le cas d'un double encollage, respecter les indications ci-dessous en appliquant en plus le beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

PERFORMANCEs

- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : ≥ 1 .
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : ≥ 1 .
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) : ≥ 1 .
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : ≥ 1 .
- Déformabilité (mm) : $\geq 2,5$.
- Résistance à la température : -20°C à +80°C.

CONSOMMATION eTPeIGNe

Format du carreau	$\leq 15 \times 15 \text{ cm}$	$\leq 45 \times 45 \text{ cm}$	$\leq 60 \times 60 \text{ cm}$	$\leq 80 \times 120 \text{ cm}$
Sol intérieur	3 kg/m ² (U6)	5 kg/m ² (U9)	7 kg/m ² (DL20)	8 kg/m ² (DL20)
Sol extérieur	4 kg/m ² (U6)	6 kg/m ² (U9)	8 kg/m ² (DL20)	
Mur intérieur	3 kg/m ² (U6)	5 kg/m ² (U9)	6 kg/m ² (U9)	
Mur extérieur	5 kg/m ² (U6)	6 kg/m ² (U9)	8 kg/m ² (U9)	

 SiMPLe enCoLLAge  DouBLe enCoLLAge

CARACTÉRISTIQUeS D'UTILISATION

 20 à 22% d'eau	 30 min pour carrelé	 35 min pour ajuster
 3 environ pour appliquer	 24 h pour réaliser les joints	 24 à 48 h pour circuler