

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS



LES PRODUITS

- Sécurise la pose de ragréage de sol, colle carrelage et colle sol souple
- Améliore l'adhérence

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- 0,5 L – 504 bidons – Lot de 6
- 2 L – 288 bidons – Lot de 6
- 5 L – 112 bidons

CONSERVATION

- 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité



PROPRIÉTÉS

Primaire d'accrochage prêt à l'emploi utilisé pour la préparation des supports avant l'application d'un enduit de sol, d'un mortier-colle, d'une colle en pâte ou d'une colle sol souple. PRIMAIRE TOUS SUPPORTS permet de réguler la porosité du support et d'améliorer son adhérence.

SUPPORTS ADMIS

Supports	Sol Intérieur	Sol et Mur Extérieurs	Mur Intérieur
Support ciment	■	■	■
Ragréage P3	■		
Chape anhydrite*	■		
Plancher chauffant eau	■		
chaude ou réversible			
Anhydrite*	■		
Ciment	■		
Plancher rayonnant électrique	■		
Plancher sur vide sanitaire	■		
Panneau bois CTBH – CTBX	■		■
Béton cellulaire			■
Panneau de polystyrène revêtu			■
Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée			■
Carreau de plâtre			■
Ancien carrelage poncé	■	■	■
Traces de colle	■		
Parquet collé	■		
Dalle semi-flexible	■		

*Appliquer au préalable 2 couches de PRIMAIRE TOUS SUPPORTS espacées de 30 minutes à 1 heure.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, stables, nettoyés et dépoussiérés. Éliminer les traces de plâtre, laitance, graisse, peinture...
- Dépoussiérer les carrelages émaillés et les peintures brillantes.
- Nettoyer si besoin à l'aide d'une lessive sodée. Rincer abondamment et laisser sécher.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer au rouleau, à la brosse ou à la radette en caoutchouc en veillant à répartir uniformément le produit.
- Ne pas laisser de surépaisseur, ni de manque.
- Peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher.
- Sur supports poreux, il est conseillé d'appliquer deux passes successives pour bien fermer le support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
- Ne pas excéder 24h pour recouvrir le support, dans le cas contraire réappliquer une couche de primaire et laisser sécher.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Consommation 0,1 à 0,2 l/m ²	30 min. à 3h pour sécher	24 h pour recouvrir	+30°C +5°C Température d'utilisation
---	-----------------------------	------------------------	---