

□ ENDUIT DE SOL



PROPRIÉTÉS

Ragréage autolissant destiné à la préparation des sols intérieurs avant la pose de revêtements minces. RAGRÉAGE FACIL' LISSE permet d'obtenir une surface lisse et plane en corrigeant les défauts de planéité des supports neufs ou à rénover, de 3 à 10mm en une passe.

Revêtements associés: sols souples PVC et moquettes, carrelage, parquet collé⁽¹⁾.

SUPPORTS ADMIS

L'application de RAGRÉAGE FACIL' LISSE nécessite d'être associée à la mise en œuvre préalable de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS**.

Supports	Sol Intérieur	
Support ciment	■	
Dallage sur terre-plein*	■	
Plancher chauffant eau chaude ou réversible	Anhydrite	■ P
	Ciment	■
Ancien carrelage	■	
Traces de colle	■	

*Hors risque de remontée d'humidité.

P: appliquer 2couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1heure.

LES PRODUITS

- ▶ Très facile à appliquer: autolissant
- ▶ Idéal pour travaux neufs ou de rénovation
- ▶ Remise en circulation rapide

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 5 kg – 152sacs – Lot de 4
- ▶ 25 kg – 42 sacs

CONSERVATION

- ▶ 1an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports, non fissurés, exempts de laitance ou de traces de plâtre seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés.
- Appliquer une couche de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** 30 minutes à 2 heures avant la pose.
- Sur supports poreux, il est conseillé d'appliquer deux passes successives de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** pour bien fermer le support.
- **PRÉPARATION DES SOLS CHAUFFANTS**
- Couper le chauffage des sols 48 heures avant l'application du ragréage.
- Remettre progressivement le chauffage à température 48 heures après la pose du revêtement.

MISE EN ŒUVRE

- Répartir le produit à l'aide d'un lisseuse par de larges mouvements de va-et-vient.
- À l'aller, chasser les bulles d'air en tenant la lisseuse presque verticalement.
- Au retour, régler l'épaisseur souhaitée en tenant la lisseuse presque horizontalement.
- Sur chape anhydrite, appliquer deux couches de primaires tous supports espacées de 30 minutes à 1heure.
- Dans le cas d'une deuxième couche, celle-ci doit être inférieure à la première.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Par temps froid, utiliser une eau à température supérieure à 10°C.
- Protéger des courants d'air et du soleil pendant les premières heures.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Revêtement	Délais de recouvrement
Carrelage	8 à 12h
Moquette	12 à 24h
Sol souple PVC	24 à 48 h
Parquet collé ⁽¹⁾	48 à 72h

(1) Sur un ragréage de 3 mm d'épaisseur minimum.

Consommation 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur	22 à 24% d'eau	30 min pour appliquer	3 à 10 mm d'épaisseur	4h pour circuler	8h À partir de pour recouvrir	+30°C +5°C Température d'utilisation
--	--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	---