

ADJUVANTATION

- FIBRES POLYPROPYLÈNES MULTIFILAMENTS POUR BÉTON



LES + PRODUIT

- ▶ Limitent les fissures de retrait plastique
- ▶ Améliorent les performances mécaniques aux jeunes âges, la résistance aux chocs
- ▶ Pour dallages

CONSUMMATION

- ▶ 1sachet de 500 g pour 1m³ de béton

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

- ▶ Avis technique CSTB pour dalle béton
- ▶ Conforme à la norme NF EN 14889-2

CONDITIONNEMENT

- ▶ Sachet de 500 g soluble

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

361

LANKOFIBRES

MULTIFILAMENTS



DESCRIPTION

- Fibres polypropylène multifilaments, destinées à être incorporées aux bétons.

DOMAINES D'APPLICATION

- Dallages (DTU 13.3- NFP 11-213)
- Voiries à trafic léger

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : 100 % polypropylène vierge
- Type : microfibres monofilaments
- Densité : 0,91
- Longueur : 12 mm
- Diamètre nominal : 15 microns
- Résistance à la traction : 282 MPa
- Absorption d'eau : nulle
- Conductivité électrique : <10-13 Siemens
- Point de fusion : >160°C
- Température d'inflammation : >320°C
- Bonne résistance aux agents chimiques et à la corrosion

MISE EN ŒUVRE

■ APPLICATION DU PRODUIT

- Introduire progressivement le produit et mélanger soigneusement à sec pendant 2 à 3 min avec le ciment et les agrégats.
- Remalaxer 2 à 3 min après introduction de l'eau de gâchage.
- Dans le cas du béton prêt à l'emploi, incorporer directement le sachet de 500 g dans le malaxeur du camion toupie.
- Possibilité d'améliorer l'ouvrabilité des mortiers et bétons par adjuvantation avec 314LANKOFLUID.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas incorporer les fibres dans l'eau de gâchage.
- 361LANKOFIBRES MULTIFILAMENTS ne constituent pas un renforcement structurel et ne sont pas destinées à remplacer les armatures des bétons armés.
- Ouvrages réalisés conformément aux règles professionnelles (DTU, normes...).
- Protection des surfaces à l'air libre de la dessiccation par produit de cure (742LANKOCURING) ou par humidification.
- Manipulation sans danger.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

PAREXLANKO