



LES + PRODUIT

- ▶ 3 en 1 : répare, protège et ravive les toitures
- ▶ Excellente souplesse
- ▶ Haute résistance aux variations et agressions climatiques

CONSUMMATION

- ▶ 8 à 10 m² / L / couche

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau de 3 litres
- ▶ Seau de 10 litres

CONSERVATION

- ▶ 36 mois
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes températures

GARANTIE

- ▶ R.C. Fabricant

455 LANKO TOITURE



DESCRIPTION

- **455 LANKO TOITURE** est une peinture pour la protection et rénovation des toitures.
- Par ses propriétés de protection et d'imperméabilisation, **455 LANKO TOITURE** résiste aux variations climatiques, à l'encrassement, aux infiltrations d'eau et aux développements des verdissures et pollutions organiques.
- Revêtement souple avec un haut pouvoir couvrant, permet de réduire les risques de microfissures et de faïençages, et de raviver la teinte des toitures détériorées par le temps.

DOMAINES D'APPLICATION

- **455 LANKO TOITURE** est adapté pour les réparation de fissures, jusqu'à 1mm par colmatage.
- Convient sur tous supports :
 - Béton, mortier
 - Brique, tuile, ardoise et fibrociment
 - Supports métalliques : zinc, aluminium, acier, tôle ondulées et galvanisées
 - PVC rigide
 - Revêtements bitumineux et mousse PU

CARACTÉRISTIQUES

- **Classification AFNOR** : NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
- **Ce produit contient au maximum** : 40 g/l de COV
- **Densité à 20°C** : 1,42 +/- 0,05
- **Extrait sec en poids** : 67 +/- 3%
- **Viscosité à 20°C** : Thixotrope
- **Liant** : dispersion de résines acryliques
- **Solvant** : eau
- **Point Eclair** : non concerné. Produit non inflammable.

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes / DTU en vigueur.
- Les supports doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils doivent être exempts de matières étrangères (feuilles, terre, mousse...). Leur bonne préparation conditionne l'adhérence et la durabilité du revêtement.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures limites d'utilisation entre +5°C et +35°C.
- Porter des gants imperméables conforme à la norme NF EN 374 et des lunettes de sécurité contre les projections de liquide.
- En cas de risque de production excessive de vapeurs, porter un masque de protection respiratoire A2P2.
- En cas de pulvérisation (pistolet airless), port EPI obligatoire.
- Ne convient pas aux toits terrasses (la pente doit être égale ou supérieure à 3°).
- Ne pas appliquer **455 LANKO TOITURE** par temps de pluie ou supports chauds.
- Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après application.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

- Pour éliminer les verdissures et pollutions organiques, utiliser **251 LANKO NETVERT**. Ne pas rincer et laisser agir quelques jours. Cette phase de nettoyage est incontournable, même si le support paraît sain.
- Les surfaces métalliques en zinc doivent être préalablement dégraissées et traitées avec un primaire d'accrochage.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Homogénéiser le produit avant utilisation.
- Sur supports poreux, diluer à 10% d'eau la 1^{ère} couche.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- À la brosse, au rouleau à poils longs ou au pistolet airless (buse de 21 à 23%).
- Appliquer **455 LANKO TOITURE** en deux couches, espacées de 12 heures, en application directe sur supports sains et normalement absorbants. Travailler en couches croisées régulières et égaliser sans tirer.
- La durée du séchage varie suivant la température et les conditions atmosphériques.
- En cas de fissures supérieures à 1mm :
 - maroufler une armature polyester non tissée dans la 1^{ère} couche de **455 LANKO TOITURE** fraîche. Une fois sèche, appliquer la seconde couche.

Nuancier



Tuile



Ardoise

Teintes données à titre indicatif.

De légères différences sont possibles selon les lots et la nature des supports.