

JOINT EN POUDRE



LES + PRODUITS

- ▶ Sol intérieur et extérieur
- ▶ De 2 à 15 mm
- ▶ Hydrofugé

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 5 kg lot de 4 étuis
- ▶ 25 kg, 21 sacs par palette

CONSERVATION

- ▶ 24 mois - hors 25 kg à 12 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

COLORIS*

- ▶ Gris 

JOINT SOL



PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage particulièrement adapté pour la réalisation de joints de 2 à 15 mm au sol, en intérieur et extérieur.

CONSUMMATION

- Indication pour un joint de 5 mm de large et 10 mm de profondeur.

Carreaux	Consommation
15 x 15 cm	1,2 kg/m ²
20 x 20 cm	0,9 kg/m ²
30 x 30 cm	0,6 kg/m ²
40 x 40 cm	0,45 kg/m ²
60 x 60 cm	0,3 kg/m ²

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 22% d'eau	 1 h 30 pour appliquer	 20 à 30 min pour lisser	 4 à 5 h séchage définitif
 24 h pour circuler	 +30°C +5°C Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent	

MISE EN ŒUVRE

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Avant de nettoyer avec une éponge propre et humide, attendre que le joint raidisse.
- Lorsque la surface du revêtement commence à poudrer, dépoussiérer avec une balayette ou un chiffon sec pour parfaire le travail.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com