

TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS



1/2



LES + PRODUIT

- ▶ Spécial grès cérame
- ▶ Souple : supports neufs et anciens

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 5 kg - 96 boîtes - Lot de 4
- ▶ 25 kg - 42 sacs

CONSERVATION

- ▶ 24 mois à partir de la date d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

COLORIS

- ▶ Gris, blanc

PEIGNE

- ▶ 15 x 15 = U6
- ▶ 45 x 45 = U9
- ▶ 60 x 60 = DL*20
(*DL = Demi Lune)

PROPRIÉTÉS

Colle carrelage hautes performances en terme d'adhérence, destinée à la pose de carrelage de petits à grands formats (jusqu'à 60 x 60 cm) sur supports neufs et anciens. Le collage sur ancien carrelage s'effectue sans primaire.

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

	Carreau de terre cuite	Grès	Faïence	Pierre naturelle	
SOL INTÉRIEUR	Support ciment				
	Ragréege P3				
	Dallage sur terre-plein				
	Chape anhydrite*	30 x 30	60 x 60	60 x 60	
	Sous-couche d'étanchéité				
	Supports de rénovation (ancien carrelage, traces de colle, parquet collé, peinture poncée, dalle plastique rigide)				
Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	30 x 30	33 x 33		33 x 33	
SOL EXTÉRIEUR	Support ciment				
	Dallage sur terre-plein				
	Ragréege P3	30 x 30	45 x 45	60 x 60	
	Ancien carrelage poncé				
MUR INTÉRIEUR	Support ciment				
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée				
	Béton cellulaire	15 x 15	45 x 45	45 x 45	45 x 45
	Sous-couche d'étanchéité				
	Ancien carrelage				
	Peinture poncée				
	Panneau bois CTBH - CTBX - OSB	15 x 15	33 x 33	33 x 33	33 x 33
Panneau polystyrène revêtu					

Poids maximal des carreaux aux murs : 40 kg/m².

* Appliquer au préalable 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

TOUS CARREAUX TOUS SUPPORTS

2/2

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance... Humidifier légèrement le support.
- Si nécessaire, rectifier ponctuellement la planéité avec la colle (épaisseur maxi 10 mm) ou de façon générale, un enduit de sol adapté.
- Sur ancien carrelage, vérifier la bonne tenue des carreaux et les dépolir. Retirer les carreaux défectueux et combler à l'aide de la colle. Si plus de 10 % des carreaux sont défectueux, il est conseillé de déposer la surface dans sa totalité.
- Sur plancher bois, refixer les lames si nécessaire et appliquer au préalable **RAGRÉAGE FIBRÉ TOUS SUPPORTS**.
- Sur une nouvelle dalle béton, attendre son séchage définitif (28 jours).
- Sur une chape anhydrite, appliquer au préalable deux couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure maximum.

MISE EN ŒUVRE

- Étaler le mortier-colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- En supports extérieurs, coller les carreaux en double encollage. Respecter les indications ci-dessous en appliquant en plus le beurrage de l'envers du carrelage.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

PERFORMANCES


- Adhérence initiale à 28 jours (MPa) : ≥ 1 .
- Adhérence après action de l'eau (MPa) : ≥ 1 .
- Adhérence après cycles gel/dégel (MPa) : ≥ 1 .
- Adhérence après action de la chaleur (MPa) : ≥ 1 .
- Résistance à la température : -20°C à +80°C.

CONSUMMATION ET PEIGNE

Format du carreau	$\leq 15 \times 15$ cm	$\leq 45 \times 45$ cm	$\leq 60 \times 60$ cm
Sol intérieur	3 kg/m ² (U6)	6 kg/m ² (U9)	7 kg/m ² (DL20)
Sol extérieur	4 kg/m ² (U6)	7 kg/m ² (U9)	8 kg/m ² (DL20)
Mur intérieur	3 kg/m ² (U6)	5 kg/m ² (U9)	

 SIMPLE ENCOLLAGE  DOUBLE ENCOLLAGE

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 20% d'eau	 2 à 3 h pour appliquer	 30 min pour carrelé	 20 min pour ajuster
 24 h pour circuler	 24 h pour réaliser les joints	 +30°C +5°C Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2020

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com