



### LES + PRODUITS

- ▶ Idéal pour dallage, opus, pierre naturelle, plaquettes
- ▶ Spécial grande largeur de 6 à 50 mm
- ▶ Hydrofugé

### CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 25 kg - 42 sacs par palette

### CONSERVATION

- ▶ 12 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

### COLORIS\*

- ▶ Ton pierre 
- ▶ Beige 

#### CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

# PAREXLANKO

# JOINT SPÉCIAL TERRASSE



### PROPRIÉTÉS

Joint de carrelage spécial terrasse adapté pour la réalisation de joints de 6 à 50 mm sur sol ou mur extérieur (plaquette de parement). Il présente une imperméabilité renforcée. Différentes finitions décoratives sont réalisables en fonction de l'outil utilisé (lavé, brossé ou lissé).

### CONSOMMATION

- Indications pour un joint de 15 mm de large et 30 mm de profondeur.

| Carreaux   | Consommation          |
|------------|-----------------------|
| 20 x 20 cm | 6,8 kg/m <sup>2</sup> |
| 30 x 30 cm | 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| 40 x 40 cm | 3,4 kg/m <sup>2</sup> |

- Indication pour un joint de 15 mm de large et 15 mm de profondeur.

| Plaquette | Consommation        |
|-----------|---------------------|
| 6 x 22 cm | 9 kg/m <sup>2</sup> |

Multiplier la consommation en fonction de la largeur du joint.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Attendre la fin de prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.
- Par temps chaud ou sec, humidifier la surface des matériaux poreux.

### CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br><b>10 à 14 %</b><br>d'eau    | <br><b>1 h 30</b><br>pour appliquer                          | <br><b>20 à 30 min</b><br>pour lisser                           | <br><b>24 h</b><br>séchage définitif |
| <br><b>24 h</b><br>pour circuler | <br><b>+30°C</b><br><b>+5°C</b><br>Température d'utilisation | <br>Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent |  |

\* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.