



**LES + PRODUITS**

- ▶ Hydrofugé
- ▶ Largeur : jusqu'à 15 mm

**CONDITIONNEMENT  
ET PALETTISATION**

- ▶ 7,5 kg - 52 seaux
- ▶ 15 kg - 24 seaux

**CONSERVATION**

- ▶ 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

**COLORIS\***

- ▶ Blanc d'argent
- ▶ Ton pierre

**CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2019**

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

**PAREXGROUP S.A.** 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex



# JOINT GRAIN FIN



**PROPRIÉTÉS**

**JOINT GRAIN FIN** permet la réalisation de joints jusqu'à 15 mm de large sur tous types de plaquettes, briquettes et pierres de parement sur murs intérieurs et extérieurs. Grâce à son imperméabilité renforcée, l'eau ne pénètre pas dans le joint. Il sèche très vite, les risques d'encrassement sont limités.

**CONSUMMATION**

Format de la plaquette (en mm)*	Largeur des joints (en mm)	Consommation moyenne des joints (en kg/m <sup>2</sup> )
220 x 60 x 15	5	3
220 x 60 x 15	10	6
220 x 60 x 15	15	9
300 x 150 x 15	5	1,5
300 x 150 x 15	10	3
300 x 150 x 15	15	4

\* Format : Longueur x Largeur x Épaisseur.

**PRÉPARATION DES SUPPORTS**

- Attendre la fin de la prise de la colle.
- S'assurer de l'absence d'excès de colle dans les joints vides.
- Humidifier les bords des plaquettes poreuses à l'aide d'un pinceau, en particulier par temps chaud, à l'avancement de l'application.

**MISE EN ŒUVRE**

- Couper la poche à joint en biais à environ 2 cm de l'extrémité.
- Remplir la poche à joint à moitié à l'aide d'une truelle.

**CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION**

 <b>20%</b> d'eau	 <b>2 h</b> pour appliquer	 <b>20 à 30 min</b> pour lisser	 <b>6 h</b> pour sécher
 <b>24 h</b> séchage définitif	 <b>+30°C</b> <b>+5°C</b> Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent	

- Positionner l'extrémité de la poche à joint au fond du joint en contact avec le support. Garnir pleinement les joints en pressant le fond de la poche à joint au fur et à mesure. Remplir régulièrement la poche à joint afin d'éviter l'assèchement du mélange dans la poche à joint.
- Lisser les joints avec un fer à joint pour réaliser une finition lisse. Pour une finition moins lisse, utiliser un pinceau dès le durcissement du joint.
- Nettoyer les plaquettes de parement avec une brosse.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Ne pas soumettre au nettoyage à haute pression.
- Pour protéger durablement les plaquettes de parement non fissurées contre l'encrassement, la pénétration de l'eau et pour éviter la prolifération des micro-organismes, appliquer **PROTECTEUR PLAQUETTES DE PAREMENT PAREXLANKO**.

\* Les teintes sont données à titre indicatif et non contractuel.