

COLLE POUR PLAQUETTES EN PIERRES NATURELLES



LES + PRODUIT

- ▶ Très haute adhérence
- ▶ Tous supports : neufs et anciens

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- ▶ 7,5 kg - 52 seaux
- ▶ 15 kg - 24 seaux

CONSERVATION

- ▶ 24 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stockée à l'abri de l'humidité.

COLORIS

- ▶ Blanc

PEIGNE

- ▶ U6 ou U9



PROPRIÉTÉS

Colle en poudre destinée à la pose de plaquettes, briquettes et pierres de parement en pierres naturelles.

SUPPORTS ADMIS

ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

		Plaquettes en pierres naturelles
MUR INTÉRIEUR	Support ciment	50 x 50
	Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée	
	Béton cellulaire*	
	Sous-couche d'étanchéité	
	Ancien carrelage*	
	Peinture poncée*	
	Traces de colle décapée*	40 x 20
MUR EXT.	Carreau de terre cuite	
	Panneau bois CTBH-CTBX*	
	Panneau polystyrène revêtu	40 x 20
MUR EXT.	Support ciment	
	Traces de colle décapée	

MISE EN ŒUVRE

- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les pierres naturelles doivent être posées avec une limite de 40 kg/m². Dans le cas d'une pose par-dessus une sous-couche d'étanchéité, le poids maximum est de 30 kg/m². Le collage de plaquettes de parement en béton sur murs extérieurs peut être mis en œuvre sur des sous-enduits de catégorie CS III (dans le cas d'encadrements de portes ou fenêtres, ou de bandeaux), ou CS IV, adhérents, durs et cohésifs selon le DTU 26.1. Cette colle ne convient pas à un collage sur béton cellulaire ou sur une Isolation Thermique par l'Extérieur. La colle en poudre pour plaquettes en pierres naturelles est adaptée à la pose de plaquettes de parement en murs extérieurs dans le cadre d'une habitation privative, sur une hauteur ne dépassant pas 3 m, sur des murets décoratifs, des murs de clôture, des encadrements de portes ou de fenêtres, des bandeaux décoratifs ou des soubassements. Protéger l'ouvrage des intempéries et du soleil pendant l'application et le séchage.
- Pour protéger durablement les plaquettes de parement non fissurées contre l'encrassement, la pénétration de l'eau et pour éviter la prolifération des micro-organismes, appliquer **PROTECTEUR PLAQUETTES DE PAREMENT PAREXLANKO**.

CONSUMMATION

Format du carreau	≤ 40 x 20 cm	≤ 50 x 50 cm
Mur intérieur	4 kg/m ² (U6)	6 kg/m ² (U9)
Mur extérieur	5 kg/m ² (U6)	6 kg/m ² (U9)

■ = Double encollage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Sur surfaces polies ou peintes, anciennes faïences, poncer pour faciliter l'adhérence.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 21 à 23% d'eau	 1h30 pour appliquer	 20 min pour ajuster	 24 h pour réaliser les joints	 +30°C +5°C Température d'utilisation	 Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---	--	---

CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2020

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

PAREXLANKO

* Poser au préalable une couche de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS PAREXLANKO**.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com